



# Tavan İdeal

## ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey beyaz tavan boyasıdır.

## ÖZELLİKLERİ

- ✓ Su bazlı
- ✓ Mat görünümlü
- ✓ İdeal beyazlık-örtücülük dengesinde
- ✓ Nefes alabilen

## UYGULANACAK YÜZEYLER

Favori Tavan İdeal için, saten alçılı, macunlu, alçıpan yüzeyler ve tozuma karakterli olmayan eski boyalı veya sıvalı iç cephe tavan yüzeyler üzerine kullanılması tercih edilir.

## UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına [www.favori.com](http://www.favori.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

## Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç	: 140 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.019"
İnceltme (Su)	: %10-15 (Hacimce)

## İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-25 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

## KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1 saat

Katlar arası bekleme süresi: 6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

## SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 7-11 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Tam örtücülük sağlamak için en az iki kat yapılması önerilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

## AMBALAJ

20 kg, 17,5 kg, 10 kg, 3,5 kg, 1 kg



## UYARI KELİMESİ

Dikkat

## ZARARLILIK İFADESİ

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

## ÖNLEM İFADESİ

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313:Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501:İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin



TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE

Yaş Ovma Direnci: Sınıf 5

Örtme Gücü: Sınıf 2 (7m<sup>2</sup>/L)

Tane Büyüklüğü: İnce

Parlaklık: Mat

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

**Rev28 Temmuz 2022**