



Fawori Selüozik Parlak Boya

TANIM

Selüozik esaslı parlak son kat boyadır.

KULLANILDIĞI YERLER:

MDF, sunta ve ahşap yüzeyler için tasarlanmıştır. Fawori Selüozik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylerde kullanılır. Yüzeyi korumak ve parlak bir görünüm elde etmek için kullanılır. Metal yüzeyler için değildir.

İNCELTME:

Selüozik Tinerle % 50-100

UYGULAMA

Yüzey kuru, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İnceltildikten sonra astarlanmış yüzeye kalın tek kat yerine, 2 veya 3 kat atılması önerilir. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmelidir. Fırça ile uygulamalar iyi sonuç vermez. Nemli ortamlarda %1-1.5 retarder katılması önerilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C):

Dokunma kuruması: 10 dakika

İstif kuruması: 12 saat

PARLAMA NOKTASI

< 23°C

SARFIYAT

Tek katta 35-40 mikron kuru film bırakacak şekilde uygulandığında 1 kg ile 8-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA:

İyi havalandırılan, direk güneş ışığı görmeyen yerlerde muhafaza edilmelidir. Kullanım ömrü, kapağı açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

AMBALAJ

12 Kg, 2.5 Kg, 0.85 Kg

ZARARLILIK İFADESİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.





H315 Cilt tahrişine yol açar.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: Toluen

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.