



Fawori T150 Taşyünü Teras Çatı Levhası

TANIM

Fawori T150 Taşyünü Teras Çatı Levhası, bazalt, dolomit gibi volkanik kayaların yüksek sıcaklıktaki potalarda ergitilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen, teras ve çatılar için geliştirilmiş inorganik bir levhadır.

ÖZELLİKLER

- Düşük ısı iletkenlik değeri ($\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$) ile yüksek ısıl direnç gösterir.
- Üzerine gelebilecek yüklere karşı yüksek basma dayanımına sahiptir.
- A1 sınıfı yangın dayanımı ile güvenle teras ve çatılarda kullanılır.
- Yüksek su iticilik ile düşük su emme değerine sahiptir.
- Özellikle dış kaynaklı etkilerine karşı yüksek ses yutum değerine sahiptir.
- Nefes alabilme özelliği ile konforlu bir ortam sağlar.

DEPOLAMA

Serin ve havalandırılmış bir ortamda, direkt güneş ışığından korunmalı, solvent, tiner vb. ürünlerden ayrı olarak paletler üzerinde depolanmalıdır. Yağıştan korunmalıdır.

Uyarı: Cephede yağış görmüş taşyünü levhalar tamamen kurumadan üzerine sıva uygulaması yapılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	BEYAN	BİRİM	SINIF	STANDART
Isı İletkenlik Katsayısı (λ_D)	0,037	W/mK	-	TS EN 12667
Isıl Direnç (R)	1,05-2,70	m ² K/W	-	TS EN 13162
Yoğunluk	≥ 150	kg/m ³	-	TS EN 1602
%10 Deformasyonda Basınç Dayanımı	≥ 40	kPa	CS(10)40	TS EN 826
Ses Yutum Değeri	1,00	α_w	-	TS EN ISO 11654
Boy Toleransı	$\pm\%2$	mm	L2	TS EN 822
En Toleransı	$\pm\%1,5$	mm	W2	TS EN 822
Kalınlık Toleransı	(-1,+3)	mm	T5	TS EN 823
Kısa Süreli Su Emme (24 saat)	≤ 1	kg/m ²	W(S)	TS EN 1609
Uzun Süreli Su Emme	≤ 3	kg/m ²	WL(P)	TS EN 12087
Su Buharı Difüzyon Direnci	1	μ	-	TS EN 12086
Yangına Tepki Sınıfı	Hiç yanmaz	-	A1	TS EN 13501-1
Kullanım Sıcaklıkları	(-50)/750	°C	-	-
Ambalaj	PE film	-	-	-
Boyut (EnxBoy)	60x100	cm	-	-



TS EN 13162 Taşyünü Ürün Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

UYARILARI

- Ürünler paketli olarak saklanmalı. • Paletler üst üste konulmamalıdır.
- Ürünün üstüne basılmamalıdır. • Depolama alanları kapalı olmalıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. *Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.