



Macun FW

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, yüksek doldurma gücüne sahip, beyaz renkli ahşap macunudur.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek Dolgu gücüne sahiptir, yüzeye iyi tutunur, zımparalama kolaylığı sunar ve çabuk kurur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Özellikle ahşap yüzeyler için formüle edilmiş olup yeni boyanacak yüzeylerde, eski boyalı ve/veya sıvalı yüzeylere boya uygulamalarında dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak kullanılır.

UYGULAMA

Daha önce boyanmış ancak çok kirli olmayan ahşap yüzeyler üzerine astar gerekmeden macunlama işlemi yapılabilir. Yeni boyanacak ahşap yüzeyler macun uygulamasından önce natürel ahşap koruyucu ile 1 kat doyurulmalıdır. Yüzeyi düzeltmek için 220 numara ve üzeri zımpara kullanılması tavsiye edilir. Fawori Macun FW spatula ile uygulanır. Kullanıma hazır durumdadır. Uygulama araçlarının temizliğinde su kullanılır.

Not: Ahşap dışındaki yüzeylere uygulama yapılması durumunda, Fawori Macun FW uygulanmadan önce, yüzeye uygun astar kullanılması gereklidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Uygulama kalınlığına, havadaki nem oranına ve sıcaklığa bağlı olarak 8-12 saat arasında kurumasını tamamlar (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

1 Kilogram ile yüzeye ve sıyırma-dolgu kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 1-1,4 m²'lik alan macunlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

1100 Gr

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADESİ

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313:Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501:İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev27 Aralık 2021

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Merkez: Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe- İSTANBUL
Tel: (0216) 571 11 00 Faks: (0216) 571 13 15 – Mersis No: 0167001238900018 - www.fawori.com