



# Favori Selülozik Astar

## TANIM

Selülozik esaslı astar boyadır.

## KULLANILDIĞI YERLER

Mobilya ve ahşap yüzeylerde selülozik son kat uygulamalardan önce düzgün bir yüzey hazırlama amacı ile uygulanan bir astardır. Metal yüzeyler için uygun değildir.

## UYGULAMA

Pistole ile uygulanır. Uygulama ince katlar halinde 2-3 kat olarak uygulanır. Katlar arası 10-15 dakika bırakılarak uygulama yapılır.

## İNCELTME

Favori Selülozik Tinerle % 50-100 inceltmelidir.

## KURUMA VE ZIMPARA SÜRESİ (20°C)

Dokunma kuruması: 10 dakika

Zımpara kuruması: 2 saat

## SARFIYAT

1 Kg'mı ile 8-10 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

İyi havalandırılan, direk güneş ışığı görmeyen yerlerde muhafaza edilmelidir. Kullanım ömrü, kapağı açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

## AMBALAJ

13 Kg, 2.5 Kg

## ZARARLILIK İFADESİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.



BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Merkez: Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe- İSTANBUL

Tel: (0216) 571 11 00 Faks: (0216) 571 13 15 – Mersis No: 0167001238900018 - www.favori.com



H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

## ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**