



TUTKAL URUN GRUBU

Fawori Beyaz Ahşap Tutkalı

ÜRÜN TANIMI

Fawori Beyaz Ahşap Tutkalı her tip ahşabın kaplama, yapıştırma işlemlerinde kullanılabilen, yüksek yapışma gücünde, su bazlı Polivinil Asetat esaslı bir tutkaldır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığında kuruduktan sonra buzlu cam görüntüsünde esnek ve sağlam bir tabaka oluşturur.

Katı madde % : 52-56

Viskozite : 10000-15000 (20 ° C)

Ph (20°C) : 6-8

UYGULAMA

Sıcak ve soğuk preste kullanılabilir. 2-5 kg/cm² basınçta 5-15 dakika presleme süresi iyi bir yapıştırma işlemi için yeterlidir. Bu süre ahşabın cinsine ve pres sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Yapıştırılacak yüzeyler toz, yağ, reçine kalıntısı ve her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Tutkal yüzeye fırça, rulo ve otomatik makineler ile sürülebilir. Sürüldükten sonra en fazla 10 dakika içerisinde yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. İyi bir yapıştırma için yüzey ve ortam sıcaklığı +5-+30 °C aralığında olmalıdır. Kullanım sonrası ambalajın kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Uygulama aletleri su ile yıkanarak temizlenebilir. Uygulama işleminde kesinlikle paslı aletler kullanılmamalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.fawori.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Uygulanan film kalınlığına, yüzeyin cinsine ortam sıcaklığına ve rutubetine bağlı olarak 0,5-2 saat arasındadır.

SARFIYAT

Uygulanan film kalınlığına ve uygulanan yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4-6 m² arası yer tutkallanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılması önerilir.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, 0-40°C serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

25 Kg, 20 Kg, 10 Kg, 3 Kg, 0,85 Kg

Uyarı Kelimesi Dikkat

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Merkez: Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe- İSTANBUL

Tel: (0216) 571 11 00 Faks: (0216) 571 13 15 – Mersis No: 0167001238900018 - www.fawori.com



P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1); karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] üre tetrametilol astilen

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev27 Aralık 2021